



Technische Daten

technical data
fiche technique

Ersteller: J. Antweiler
Datum: 03.02.2017
Revisions Stand: 3
Variante 10

Artikelbezeichnung: **ParaMoll N 927/100 P**
 article/nom du produit
 Faserzusammensetzung: **100% PES**
 composition
 Verfestigung: **vernadelt**
 bonding/consolidation **needle bonded / aiguilletée**

Qualitätsmerkmal quality characteristic caracteristique qualitative	Technische Daten technical data fiche technique	Prüfmethode testmethode contrôle d'après
---	---	--

		Target (x)	Min	Max	
Gewicht weight poids	g/m²	100	85	115	PV 2.U3/001 [Anl. an DIN EN 29 073 T.1]
Dicke thickness épaisseur	mm	0,95	0,80	1,10	PV 2.U3/002 [Anl. an DIN EN ISO 9073-2]
Höchstzugkraft längs tensile strength md résistance sens long	N/5cm	230	150	-	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Höchstzugkraft quer tensile strength cd résistance sens transversales	N/5cm	190	80	-	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Höchstzugkraftdehnung längs elongation md allongement à la ruptures sens long	%	32	15	-	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Höchstzugkraftdehnung quer elongation cd allongement à la ruptures sens transversales	%	62	25	-	PV 2.U3/003 [Anl. an DIN EN 29 073 T.3]
Luftdurchlässigkeit permeability to air perméabilité à l'air	l/m²s	2000	1500	2500	DIN EN ISO 9237

TWE Dierdorf GmbH & Co. KG
 Poststraße 29
 56269 Dierdorf
 Telefon : (02689) 92-0
 Telefax : (02689) 92-6663

Die Werte sind den üblichen Schwankungen des Vliesstoff-Produktions-Prozesses unterworfen. Technische Änderungen vorbehalten.

The values are subject to the usual variations of the nonwoven production process. Technical modifications reserved.

Les valeurs sont soumises à des fluctuations habituelles du procédé de production de non-tissé. Sous réserve de modifications techniques.